



1K-Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis

Für Innen und Außen

S 100



## Eigenschaften

- › Exzellente Verarbeitungseigenschaften - Hervorragend glätt- und modellierbar
- › Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- › Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmel- und Bakterienbefall
- › In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen

## Anwendungsgebiete

- › Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- › Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- › Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen

## Normen und Prüfungen

- › Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- › Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
- › Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- › Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- › Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- › EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- › Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- › Französische VOC-Emissionsklasse A+
- › Deklaration in Baubook Österreich
- › Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- › Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+31+35 geeignet

## Technische Daten

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	~ 10
Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]	~ 2-3
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]	+ 5 / + 35
Viskosität bei 23 °C	pastös, standfest
Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,0
Shore-A-Härte nach ISO 868	~ 20
Gesamtverformung [%] nach ISO 9047	50
Zulässige Gesamtverformung [%] nach EN 15651	25
Klasse nach ISO 11600 F	25 LM
Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3 [N/mm²]	~ 0,3



Reißdehnung nach ISO 37, Typ 3 [%]	~ 900
Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3 [N/mm <sup>2</sup> ]	~ 1,8
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 180
Ausspritzrate nach ISO 8394-1 [g/min]	~ 140 - 170
Volumenschwund nach ISO 10563 [%]	~ 5
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel [Monate]	24 <sup>1</sup>
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel, matt [Monate]	15 <sup>1</sup>

1) ab Herstellung

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

## Vorbehandlung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (keine Ablüftezeit erforderlich) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

## Grundierungstabelle

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Acrylglas/PMMA	-
Acryl-Sanitär (z.B. Wannen)	+ / 1101
Aluminium blank	+
Aluminium eloxiert	1216
Aluminium, pulverbeschichtet	1101 / T
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig)	T
Beton	1105
Betonwerkstein	-
Blei	-
Edelstahl	1216
Eisen	-
Epoxidharzbeschichtung	+
Epoxidharzmörtel	1216 / T <sup>1</sup>
Glas	+ / 1226
Holz, lackiert (lösemittelhaltig)	+
Holz, lackiert (wässrige Systeme)	1216
Holz, lasiert (lösemittelhaltig)	1216
Holz, lasiert (wässrige Systeme)	1215 / 1226
Holz, unbehandelt	1215 / 1225 <sup>2</sup>
Keramik, glasiert	+ <sup>3</sup>
Keramik, unglasiert	+
Kunststoffprofile (Hart-PVC z.B. Vinnolit)	1217 / 1226
Kupfer	-
Melaminharzplatten	1216
Messing	-
Mineralwerkstoff	+ / 1101 / 1216
Naturstein (Marmor, Granit etc.)	-
Polyester	+
Polypropylen (PP)	-
Porenbeton	1105

Putz	1105
PVC-hart	1217 / 1225
PVC-weich-Folien	1217 / 1226
Weißblech	-
Zink, verzinktes Eisen	-

- 1) Bei starker Wasserbelastung Test erforderlich.
- 2) Bei starker Wasserbelastung bitten wir um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.
- 3) Bei keramischen Fliesen mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung wie Ceramicplus von Villeroy + Boch empfehlen wir eine Vorbehandlung mit OTTO Cleanprimer 1226, bei anderen Oberflächenbeschichtungen Rücksprache mit der Anwendungstechnik oder Vorversuche.

+ = ohne Grundierung gute Haftung

- = nicht geeignet

T = Test/Vorversuch empfohlen

## Besondere Hinweise

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu nehmen.

Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Essigsäure freigesetzt.

Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen.

Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silikon-Dichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik.

Anmerkung zur Verarbeitung des Farbtons "Alu": Bitte beachten Sie dass beim "Modellieren" des Silikons, d.h. wenn Silikonschichten übereinander geschoben werden (wie z.B. im Eckbereich), dunkle deutlich sichtbare Trennlinien entstehen. Diese Linien sind durch anschließendes Glätten nicht mehr zu beseitigen. Dieser Effekt tritt ausschließlich im Farbton "Alu" auf. Die Ursache hierfür liegt im Farbpigment, welches den Metalleffekt erzeugt. Dies ist eine typische Produkteigenschaft im Farbton "Alu" und stellt keinen Produktmangel dar. Um diesen Effekt zu vermeiden, ist beim Glätten darauf zu achten, dass keine Silikonschichten übereinander geschoben werden.

Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Bei der Sanierung von mit Schimmelpilz kontaminierten Fugen muss der vorhandene elastische Dichtstoff vollständig entfernt werden. Vor der Neuverfugung sind die betroffenen Fugenbereiche mit einem geeigneten Anti-Schimmelspray zu behandeln, um evtl. vorhandene Pilzsporen zu entfernen. Ansonsten kann es trotz fungizider Ausrüstung des Dichtstoffes sehr schnell wieder zu einem Schimmelpilzbefall der Fuge kommen.

## Anwendungshinweise

Beim Glätten von matt-Farbtönen mit OTTO Glättmittel ist folgendes zu beachten: Die Fuge sollte nur einmal abgezogen werden, mit einem Glättwerkzeug, das in OTTO Glättmittel eingetaucht wurde. Je öfter die Oberfläche mit Glättmittel überarbeitet wird, desto stärker geht der matt-Effekt verloren und die Fuge wird glänzender.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

## Lieferform

### Glänzende Farben

	300 ml Kartusche	400 ml Alu-Folienbeutel	580 ml Alu-Folienbeutel
● achatgrau	S100-03-C62	auf Anfrage	auf Anfrage
● altgrau	S100-03-C1170	auf Anfrage	auf Anfrage
● altweiß	S100-03-C51	auf Anfrage	auf Anfrage
● alu	S100-03-C14	auf Anfrage	auf Anfrage
● anemone	S100-03-C22	auf Anfrage	auf Anfrage

**Glänzende Farben**

 anthrazit	S100-03-C67	auf Anfrage	auf Anfrage
 asphaltgrau	S100-03-C808	auf Anfrage	auf Anfrage
 bahamabeige	S100-03-C10	auf Anfrage	auf Anfrage
 bali	S100-03-C21	auf Anfrage	auf Anfrage
 basalt	S100-03-C1105	auf Anfrage	auf Anfrage
 bermuda	S100-03-C25	auf Anfrage	auf Anfrage
 betongrau	S100-03-C56	S100-07-C56	auf Anfrage
 blassgrau	S100-03-C86	auf Anfrage	auf Anfrage
 braun	S100-03-C05	auf Anfrage	auf Anfrage
 caramel	S100-03-C09	auf Anfrage	auf Anfrage
 chinchilla	S100-03-C45	auf Anfrage	auf Anfrage
 cottofuge	S100-03-C75	auf Anfrage	auf Anfrage
 crocusblau	S100-03-C753	auf Anfrage	auf Anfrage
 curry	S100-03-C19	auf Anfrage	auf Anfrage
 distelgrau	S100-03-C81	auf Anfrage	auf Anfrage
 fango	S100-03-C6777	auf Anfrage	auf Anfrage
 feuerrot	S100-03-C35	auf Anfrage	auf Anfrage
 flanellgrau	S100-03-C72	S100-07-C72	auf Anfrage
 flashgrau	S100-03-C787	auf Anfrage	auf Anfrage
 fugengrau	S100-03-C71	S100-07-C71	auf Anfrage
 fugenweiß	S100-03-C69	auf Anfrage	auf Anfrage
 grau	S100-03-C02	S100-07-C02	auf Anfrage
 grau 15	S100-03-C776	auf Anfrage	auf Anfrage
 graurot	S100-03-C1010	auf Anfrage	auf Anfrage
 grauweiß	S100-03-C70	auf Anfrage	auf Anfrage
 hellgraphit	S100-03-C1168	auf Anfrage	auf Anfrage
 hellgrau Nr. 21	S100-03-C501	auf Anfrage	auf Anfrage
 intensivbraun	S100-03-C7117	auf Anfrage	auf Anfrage
 jasmin	S100-03-C08	auf Anfrage	auf Anfrage
 kastanie	S100-03-C1082	auf Anfrage	auf Anfrage
 lichtgrau	S100-03-C38	auf Anfrage	auf Anfrage
 mandelbraun	S100-03-C1104	auf Anfrage	auf Anfrage
 manhattan	S100-03-C43	S100-07-C43	auf Anfrage
 melba	S100-03-C1169	auf Anfrage	auf Anfrage
 mint	S100-03-C40	auf Anfrage	auf Anfrage
 mittelbraun	S100-03-C15	auf Anfrage	auf Anfrage
 moosgrün	S100-03-C11	auf Anfrage	auf Anfrage
 morgengrau	S100-03-C961	auf Anfrage	auf Anfrage
 natura	S100-03-C55	auf Anfrage	auf Anfrage
 nebel	S100-03-C230	S100-07-C230	auf Anfrage
 pergamon	S100-03-C84	auf Anfrage	auf Anfrage
 platingrau	S100-03-C52	auf Anfrage	auf Anfrage
 rehbraun	S100-03-C07	auf Anfrage	auf Anfrage
 rotbeige	S100-03-C82	auf Anfrage	auf Anfrage
 rotbraun	S100-03-C7116	auf Anfrage	auf Anfrage
 rubinrot	S100-03-C59	auf Anfrage	auf Anfrage
 sahara	S100-03-C103	auf Anfrage	auf Anfrage
 samtschwarz	S100-03-C5176	auf Anfrage	auf Anfrage
 sandbeige	S100-03-C6672	auf Anfrage	auf Anfrage
 sandgrau 18	S100-03-C2044	auf Anfrage	auf Anfrage

**Glänzende Farben**

 <b>sanitärgrau</b>	S100-03-C18	S100-07-C18	S100-08-C18
 <b>schneeweiß</b>	S100-03-C116	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>schwarz</b>	S100-03-C04	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>seide</b>	S100-03-C6778	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>seidengrau</b>	S100-03-C77	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>silbergrau</b>	S100-03-C94	S100-07-C94	S100-08-C94
 <b>silbergrau Nr. 17</b>	S100-03-C910	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>silver effect</b>	S100-03-C510	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>sorrentoblau</b>	S100-03-C42	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>steingrau</b>	S100-03-C79	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>strandbeige</b>	S100-03-C1106	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>tabakbraun</b>	S100-03-C1167	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>titangrau</b>	S100-03-C1172	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>transparent</b>	S100-03-C00	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>umbra</b>	S100-03-C60	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>vanillebeige</b>	S100-03-C1107	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>vulkansand</b>	S100-03-C6776	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>weiß</b>	S100-03-C01	S100-07-C01	auf Anfrage
 <b>zementgrau 31</b>	S100-03-C706	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Stück pro Verpackungseinheit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Stück pro Palette</b>	<b>1200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>

**Matte Farben**

	<b>300 ml Kartusche</b>	<b>400 ml Alu-Folienbeutel</b>	<b>580 ml Alu-Folienbeutel</b>
 <b>matt anthrazit</b>	S100-03-C8683	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt bahamabeige</b>	S100-03-C8685	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt caramel</b>	S100-03-C8686	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt grau</b>	S100-03-C8680	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt manhattan</b>	S100-03-C8679	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt pergamon</b>	S100-03-C8684	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt sanitärgrau</b>	S100-03-C8681	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt silbergrau</b>	S100-03-C8678	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt weiß</b>	S100-03-C8687	auf Anfrage	auf Anfrage
 <b>matt zementgrau 31</b>	S100-03-C8682	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Stück pro Verpackungseinheit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Stück pro Palette</b>	<b>1200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>

Aus darstellungstechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarben der Produkte abweichen. Für eine exakte Farbdarstellung fordern Sie bitte unsere original Farbmuster an.

**Sicherheitshinweise**

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.  
Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt geruchlos.

**Entsorgung**

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Markenhinweise**

EMICODE® ist eine eingetragene Marke der GEV e. V. (Düsseldorf)

## Mängelhaftung

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).